检测报告

报告编号 A2230170669102C

报告抬头公司名称 广东东泰五金精密制造有限公司
地　　址 佛山市顺德区勒流镇勒流港工业路

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称	阻尼铰链
货号	B80A2764H
样品接收日期	2023.04.17
样品检测日期	2023.04.17-2023.04.28

测试内容：
根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。

批　准

王旭群
实验室经理
日　期 2023.04.28

No. T189871898

华测检测认证集团股份有限公司
广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼
广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

检测报告

测试摘要:

测试要求	测试结果
1) 中华人民共和国轻工行业标准 QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链	
- 条款 4：要求（功能 - 耐久性）（客户要求）	符合
2) 中性盐雾耐腐蚀性测试	符合
试验方法：QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法	

**********详细结果，请见下页**********

检测报告

1) 铰链测试

根据客户要求，对所送样品按照标准 QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链中的如下项目进行检测。

杯状暗铰链类型：B 型；家具类型：家用型

检测项目		标准要求	实测结果	评定
功能	耐久性	载荷质量：2kg； 测试次数：40000 a）所有组件或结合处不应断裂； b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损； d）固定组件不应松动； e）所有组件的功能不应损害； f）杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 （客户要求测试次数：50000）	符合标准要求	符合

2) 中性盐雾耐腐蚀性测试

根据客户要求，对所送样品按照标准 QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法进行测试。

测试条件：

QB/T 3826 - 1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法

- 氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L（5%）
- 溶液pH值：6.5~7.2
- 试验箱温度：35±2°C
- 测试时间：48小时（委托方要求）

评判要求：测试完成后按QB/T 3832-1999进行评级，应≥9级。

评判要求及结果：

测试样品	客户要求	测试结果
铰链	按 QB/T 3826-1999 标准进行，测试时间 48 小时，测试完成后按 QB/T 3832-1999 进行评级，应≥9 级。	符合 （10 级）

检测报告

样品图片



声明：

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效；
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性；
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责；
4. 未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***